



Isolante LG è primer pigmentato a base di polimeri acrilici, pronto all'uso.

Diminuisce ed uniforma l'assorbimento del supporto, indicato per la successiva applicazione di rivestimenti in pasta.

Campi d'impiego: Interno ed esterno

Si applica su una grande parte dei supporti cementizi come calcestruzzo, facciate intonacate, pannelli prefabbricati in calcestruzzo, lastre isolanti e sistemi di isolamento termico greutherm.

Non applicare su vecchie pitture organiche, supporti inconsistenti, degradati e sfarinati.

Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini, rispettare un periodo minimo di carbonatazione di almeno quattro settimane.

Modalità di applicazione

Il supporto di applicazione deve essere ben asciutto e stagionato, pulito, consistente, privo di polvere e di sostanze oleose, senza umidità e sali.

Applicare il prodotto utilizzando pennello o rullo.

Dati tecnici

Diluizione	Pronto all'uso
Colore	Bianco - Tinte da sistema tintometrico Greusystemcolors Exterior
Stato fisico del prodotto	Liquido
Legante	Dispersione a base polimeri acrilici
Contenuto di solidi % in peso	60 ± 5%
Peso Specifico	1300 ± 50 g/l
PH	8 - 9
Viscosità Brookfield	CPS 5.000 ± 5%
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu \approx 150$
Contenuto composti organici volatili (COV) g/l alla diluizione minima consigliata	<< ai 30 g/l (conforme alla normativa Europea 2007 e 2010)
Resa teorica kg/m ²	0,200 kg/m ²
<i>* la resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità e assorbimento dei supporti ed al sistema di applicazione adottato</i>	
Temperatura di applicazione	Tra +5° C e +35° C
Tempo di essiccazione al tatto	2 - 3 ore a 20° C e 70% di U.R.
Tempo di essiccazione per ricopertura	24 ore circa a 20° C e 70% di U.R.
Interno - Esterno	Si - Si
Stoccaggio	Il prodotto è garantito per 12 mesi, nelle confezioni originali.
Temperatura di stoccaggio	tra +5° C e +35° C
Confezioni	Secchio in polipropilene da 20 kg

Raccomandazioni

- Non applicare su supporti gelati o in disgelo.
- Proteggere dai raggi diretti del sole e pioggia battente per le prime 48-72 ore.
- Proteggere gli occhi e la pelle durante l'applicazione.
- Dopo l'uso del prodotto, lavare gli attrezzi con acqua.

Note

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, che in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. Pertanto l'acquirente deve comunque verificare l'idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La nostra rete tecnico-commerciale garantisce una rapida consulenza ed è a vostra disposizione per chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei prodotti licata+greutol.

Rif. scheda: 143/09