

# FIBRANgyps JF 30

## Descrizione prodotto:

Stucco a base gesso in polvere, da miscelare con acqua, per la stuccatura di lastre in gesso rivestito, ad applicazione manuale e presa molto rapida. Sigillante bivalente sia come bedding compound che di finitura.

Adatto come prima e seconda mano.

Marcato 3B CE secondo la norma UNI EN 13963.

## Campo di impiego:

Trattamento e riempimento dei giunti di lastre in gesso, adatto per prima e seconda mano, da utilizzare in condizioni termiche fra 5°C e 35°C.

- **Reazione al fuoco** A1
- **Peso specifico** 825±25 kg/m<sup>3</sup>
- **Densità prodotto indurito** 1050±50 kg/m<sup>3</sup>
- **Tempo di lavorabilità** 30 minuti
- **Tempo di presa** 60 minuti
- **Resa** 0,39 kg/m<sup>2</sup>
- **Preparazione** impasto manuale con utensili puliti;
- **Rapporto acqua/polvere** 60/40
- **Confezionamento** sacchi di carta da 10 kg, su pallet, da conservare in luogo asciutto per un periodo non superiore a sei mesi

sacchi [kg]	n° sacchi	Peso pallet [kg]
10	100	1000