





# Scheda tecnico-commerciale

# IBR Contact



Isover Saint-Gobain  
è socio ordinario  
del GBC Italia

:-Gobain PPC Italia S.p.A. – Attività Isover

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 – 20146 Milano Customer Service Isover Saint-Gobain Tel. + 39 0363 318 400 – Fax. + 39 0363 318 337  
[www.isoover.it](http://www.isoover.it)

# Scheda tecnico-commerciale

## IBR contact



### DESCRIZIONE

- Feltro in isolante minerale G3 touch. Prodotto in Italia con almeno l'80% di vetro riciclato e con una resina termoindurente di nuova generazione, che associa componenti organici e vegetali, minimizzando le emissioni nell'aria di sostanze inquinanti come formaldeide e altri composti organici volatili (VOC). Rivestito su una faccia con carta kraft bitumata con funzione di freno al vapore, sull'altra faccia e sui bordi con un velo tecnico in polipropilene non-tessuto, permeabile al vapore acqueo, che rende il prodotto gradevole al tatto.

### APPLICAZIONE

Isolamento termico e acustico di coperture civili (sottotetti non praticabili, mansarde, ecc.). Il corretto utilizzo del prodotto prevede la posa in opera con il lato rivestito con freno al vapore applicato verso la parete riscaldata, tipicamente verso l'interno dell'ambiente da isolare.

### VANTAGGI

- Isolamento termico e acustico
- Ottima reazione al fuoco
- Velocità di posa
- Facilità di movimentazione
- Riduzione dello spazio occupato durante trasporto e stoccaggio
- Riduzione degli scarti in cantiere

### STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto, in ambienti ben ventilati e lontano da fonti di calore dirette. Maneggiare con cura onde evitare il distacco dell'eventuale supporto.

### ALTRE CARATTERISTICHE

Prodotto di agevole manipolazione e taglio, meccanicamente resistente, resistente all'insaccamento, imputrescibile, inattaccabile dalle muffe. Nelle previste condizioni d'impiego il prodotto è stabile nel tempo.

Caratteristiche	Valore	Unità di misura	Norma di riferimento	Marchatura CE
Conducibilità termica dichiarata $\lambda_D$	0,040	W/(m·K)	EN 12667	CE
Classe di reazione al fuoco	F	-	EN 13501-1	CE
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu$	3.000	-	EN 12086	CE
Tolleranze dimensionali: lunghezza	$\pm 2\%$	%	EN 822	CE
Tolleranze dimensionali: larghezza	$\pm 1,5\%$	%	EN 822	CE
Tolleranze dimensionali: spessore	T1	mm	EN 823	CE
Stabilità dimensionale	$\leq 1$	%	EN 1604	CE
Calore specifico	1.030	J/Kg·K	EN 12524	

Spessore (mm)	Resistenza termica dichiarata $R_D$ ( $m^2K/W$ ) CE	Dimensioni	$m^2/pallet$
100	2,50	1,20 x 8,00	345,60
200	5,00	1,20 x 4,50	194,40

CODICE: STC 108  
REVISIONE: 05  
DATA: Marzo 2012

Per quanto riguarda la marchiatura CE, Questo prodotto isolante è conforme alla direttiva 89/106/CE recepita dal DPR 246 del 21/4/1993 in base alle norme EN 13162 e EN 13172 come da certificato 02/018/052, rilasciato da ACERMI.

I dati CE riportati in questa scheda sono quelli richiesti per l'isolamento termico degli edifici dalla norma EN 13162 e comuni a tutte le applicazioni.

Il sistema di gestione qualità di Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. è certificato secondo UNI EN ISO 9001: 2008. Il sistema di gestione ambientale è certificato secondo UNI EN ISO 14001: 2004. Il sistema di gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori è certificato secondo OHSAS18001: 2007.

I dati indicati nella presente scheda, ad esclusione di quelli richiesti dalla marchiatura CE, non sono tassativi e Saint-Gobain PPC Italia S.p.A può, senza particolare segnalazione, modificarli.

L'effettuazione delle forniture è subordinata alle nostre possibilità di produzione.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione.



Isovver Saint-Gobain è socio ordinario del GBC Italia



Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. – Attività Isovver

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 – 20146 Milano Customer Service Isovver Saint-Gobain Tel. + 39 0363 318 400 – Fax. + 39 0363 318 337  
www.isover.it

# Technical datasheet IBR contact



## DESCRIPTION

Roll made by using water repellent mineral insulation G3 touch. Made in Italy with at least 80% of recycled glass and with a new generation of thermo-hardening resin that associates organic and vegetal components and minimizes emissions of pollutant substances, like formaldehyde and others volatile organic compounds (VOC). The roll is faced on one side with bituminized kraft paper, on the other side and on the edges it is faced with a veil in non-woven polypropylene, permeable to water vapour, that makes the slab pleasant to the touch.

## APPLICATION

Thermal and acoustic insulation of roofs: attic floors and metal buildings.

For a proper installation of IBR contact G3 touch, it's necessary to install the slabs with the side faced with kraft paper towards the heated room.

## BENEFITS

- Thermal and acoustic insulation
- Pleasant to the touch
- Easy workability
- Easy transportation
- Reduced space during transportation and storage
- Reduced waste during application

## STORAGE

The product must be stocked inside, in ventilated areas and away from heat sources.

Handle with care in order to avoid the accidental disjunction of the facing.

## OTHER CHARACTERISTICS

Easy to handle, mechanically resistant, resistant to sacking, rotproof, resistant to moulds. If properly employed the product is stable in time.

Parameter	Value	Unit	Norm	CE marking
Declared thermal conductivity $\lambda_D$	0,040	W/(m·K)	EN 12667	CE
Reaction to fire class	F	-	EN 13501-1	CE
Water vapour resistance factor $\mu$	3.000	-	EN 12086	CE
Dimensional tolerance: length	$\pm 2\%$	%	EN 822	CE
Dimensional tolerance: width	$\pm 1,5\%$	%	EN 822	CE
Dimensional tolerance: thickness	T1	mm	EN 823	CE
Dimensional stability	$\leq 1$	%	EN 1604	CE
Specific heat	1.030	J/Kg·K	EN 12524	

Thickness (mm)	Declared thermal resistance $R_D$ (m <sup>2</sup> K/W) CE	Dimensions	m <sup>2</sup> /pallet
100	2,50	1,20 x 8,00	345,60
200	5,00	1,20 x 4,50	194,40

CODE: STC 108  
REVISION: 05  
DATE: March 2012

As regards the CE marking, this insulating product is in accordance with the standard 89/106/CE received by the DPR 246 of 21/4/1993 based on the standards EN 13162 and EN 13172 as per certification 02/018/052, issued by ACERMI.


The CE data indicated on this datasheet are the ones required for the thermal insulation of buildings by the standard EN 13162 common to all applications.

The Quality Management System of Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. has been assessed and found in accordance with the requirements of the EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007.

The values stated in this datasheet, except for the values required by the CE marking, are not binding and Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. may change them, without any notice.

Supplies are subjected to our production possibilities.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. reserves the right to alter or amend product specification or stop the production without notice.



Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. – Attività Isovler

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 – 20146 Milano Customer Service Isovler Saint-Gobain Tel. + 39 0363 318 400 – Fax. + 39 0363 318 337  
[www.isover.it](http://www.isover.it)